

TECHNICKÝ LIST MAXIPEN – PENETRACE EXTRÉMNĚ ODOLNÁ VŮČI PLÍSNÍM

VÝROBCE

Obchodní jméno: Microterm Color s.r.o.
Sídlo: Březce 719, 783 13 Štěpánov, Česká republika
Identifikační číslo: 277 75 119
Telefon: 724 37 57 68
Technická konzultace: 724 37 57 68

VÝROBEK

MAXIPEN penetrační nátěr je extrémně odolný vůči tvorbě a růstu plísní na zdivu. Je určen jako podklad pod termoizolační nátěr Maxitherm a Maxitherm Silikon. Zpevňuje podkladovou vrstvu zajišťuje její rovnoměrnou nasákavost a eliminuje výskyt plísní na zdivu. Paropropustný. Vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

ZPRACOVÁNÍ

Ředte vodou v poměru 1:4.

Aplikujte malířským válečkem, štětkou, příp. stříkáním v jedné vrstvě.

Před použitím důkladně promíchejte. Naneste v souvislé vrstvě na podklad a nechte 24 hod. působit (po dobu působení chraňte před deštěm).

Pak aplikujte v několika vrstvách termoizolační antikondenzační nátěry Maxitherm nebo Maxitherm Silikon. Aplikujte při teplotách podkladu a vzduchu od + 5°C do +30°C a při relativní vlhkosti vzduchu do 80%. Doba schnutí 4 - 6 hod.

Neaplikujte na přímém slunečním záření, za deště či silného větru. Výrobek nanášejte rovnoměrně a bez přerušení. Do výrobku je zakázáno přidávat jiné nátěrové hmoty, chemické či jakékoli jiné prostředky.

Doba schnutí: cca 6 hodin (při. 20 ° C, 65% relativní vlhkosti vzduchu). Vysoká vzdušná vlhkost či nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit. Doporučená technologická pauza mezi další vrstvou je 24 hod.

POŽADAVKY NA PODKLAD

Podklad musí odpovídat platným normám. Musí být suchý, nosný, pevný, zbavený všech nečistot, mastnoty, solných výkvětů, prachu, starých nesoudržných nátěrů, dostatečně

vyzrálý, se zbytkovou vlhkostí do max. 4%, nebroušené anhydritové příp. sádrové potěry do max. 0,5%.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na struktuře a nasákavosti podkladu. Doporučujeme ji zjistit pomocí zkušebních aplikací. Průměrná spotřeba činí 0,04 kg/m²

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Pracovní nářadí omyjte vodou bezprostředně po ukončení práce.
Čištění oděvů provádějte vodou bezprostředně po jejich znečištění.

ZÁRUČNÍ DOBA

V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užité vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby. Datum výroby je uvedeno na obalu výrobku.

BALENÍ

Výrobek se dodává v nevratných plastových obalech o čisté hmotnosti 1 a 5 kg.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při zasažení očí: důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: pokožku omyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při použití dodržujte platné předpisy, normy a směrnice.

SKLADOVÁNÍ A LIKVIDACE

Skladujte při teplotách od + 5° do +25° C. Chraňte před mrazem, slunečním zářením a sálavým teplem. Zabraňte úniku do vody, kanalizace, na zem. Použité obaly a nespotřebované zbytky výrobku likvidujte v souladu s platnou legislativou.